

(Zelfklevend) CELRUBBER E.P.D.M.

Kan zonder kleeflaag worden geleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart
Hardheid	40 – 55 Shore A
Soortelijk gewicht	90/135 kg/m ³
Temperatuurbereik	-40°C t/m 70°C (kortstondig 80°C)
Rek bij Breuk	180%
Treksterkte	0,67 N/mm ²
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C – 5%
Wateropname	1,6%

Bestendigheid

Weer	Goed
Lucht & UV	Goed
Ozon	Goed
Zuren	Goed
Logen	Goed
Olie mineraal & dierlijk	Middelmatig
Olie en benzine	Zwak
Koolwaterstoffen, Alifatisch	Zwak
Koolwaterstoffen, Aromatisch	Zwak
Koolwaterstoffen, Chloorhoudend	Zwak

Eigenschappen

Gesloten cellenstructuur, waterdicht.
Goede druckbestendigheid.
Hoge verouderingsbestendigheid.

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-