

(Zelfklevend) CELRUBBER NEOPREEN

Kan zonder kleeflaag worden geleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart
Hardheid	38 – 55 Shore A
Soortelijk gewicht	130/170 kg/m ³
Temperatuurbereik	85°C (kortstondig 105°C)
Rek bij Breuk	129%
Treksterkte	0,81 N/mm ²
Blijvende vervorming	22 uur/ 70°C – 4,1%
Wateropname	0,7%

Bestendigheid

Weer	Goed
Lucht & UV	Goed
Ozon	Goed
Zuren	Goed
Logen	Goed
Olie mineraal & dierlijk	Goed
Olie en benzine	Redelijk
Koolwaterstoffen, Alifatisch	Redelijk
Koolwaterstoffen, Aromatisch	Zwak
Koolwaterstoffen, Chloorhoudend	Goed

Eigenschappen

Gesloten cellenstructuur, waterdicht.
Goede druckbestendigheid.
Hoge verouderingsbestendigheid.

- Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met onze Salesafdeling-